

### ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

#### ГИПСОФИКС – ГИПСОВО ЛЕПИЛО

Гипсово лепило за гипсови орнаменти, профили за зидане на гипсови панели и блокчета при направа на вътрешни стени

<b>Продукт</b>	Суша смес, прахообразен състав за лепене на гипсови орнаменти и профили и за зидане с гипсови блокчета и панели при направа на вътрешни стени.
<b>Състав</b>	Строителен гипс, минерални пълнители, полимерни и минерални добавки.
<b>Свойства</b>	Лепило за вътрешно приложение. Отлична адхезия към варови мазилки, гипсови мазилки, гипсокартон, бетон, газобетон, бетонни изделия. Дълго отворено време и лесна обработка.
<b>Приложение</b>	За вътрешно приложение, за лепене върху стени и тавани в сухи помещения. За зидане и направа на вътрешни преградни стени. За изкърпване на пукнатини и други ремонтни работи върху основи от гипс, бетон, тухлена зидария и мазилки
<b>Технически данни</b>	Остатък на сито 200 микрона: <10%  Начало на свързване: > 50 мин.  Край на свързване: < 1 час 30 мин.
<b>Опаковка</b>	Книжни торби: два слоя опаковъчна хартия с найлонова вложка между тях, нето тегло 15 кг., 5 кг.
<b>Съхранение</b>	Съхранява се на сухо, върху палети. Срок на съхранение – 6 месеца.
<b>Гаранция за качество</b>	Фирмата производител контролира качеството на входящите суровини и изходящата готова продукция в собствена лаборатория, като за всяка партида издава документ за качество. Външният контрол се упражнява от независими акредитирани изпитвателни лаборатории, съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните материали.

## ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

<b>Подготовка за работа</b>	Подлежащата на залепване повърхност на гипсовите блокчета, панели или орнаменти трябва да бъде здрава, суха, равна без замърсявания от прах, строителни отпадъци и масло. Напукани блокчета или панели не се използват за зидане.
<b>Приготвяне</b>	Прахообразният състав се добавя към вода в съотношение 100:48 (100 масови части суха смес към 48 масови части вода) разбърква се добре и се оставя да престои 5 минути и отново се разбърква до получаване на хомогенна смес. Времето за използване на целия приготвен разтвор е 50 минути..
<b>Зидане</b>	Лепилото се нанася върху хоризонталната повърхност на долното блокче и вертикалната челна страна на съседното. Гипсовото блокче се поставя върху лепилния слой и с леко почукване се намества и залепва. Излишното лепило между фугите се отстранява и може да се използва отново. При зидането се следи за вертикалността на стената и доброто оформяне на фугите.
<b>Общи положения</b>	Да не се работи при температури на въздуха, основата или материала по-ниски от +5°C и по-високи от +25°C. Да не се добавят добавки против замръзване или други химикали.
<b>Експлоатация и поддръжка</b>	Специални мерки за експлоатация и поддръжка не се налагат. Евентуални повреди, получени при експлоатацията (пробиване на отвори, ремонти и др.) се възстановяват по нормалната технология на основното полагане.

# СТРОМ 21

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В СТРОИТЕЛСТВОТО

Централен офис: гр. София, кв. Суходол, ул. "Траян Танев" № 97,  
тел./факс 02 822 08 99, 02 920 06 96, 02 920 07 93; факс: 02 920 12 32

<http://www.strom21.eu>;

e-mail: [office@strom21.eu](mailto:office@strom21.eu)

## ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

### **Безопасност на труда и екология**

“Гипсофикс” не съдържа вредни за здравето вещества и не отделя вредни вещества, замърсяващи околната среда. При забъркването на тези сухи смеси, последните следва да се изсипват по такъв начин, че да се избегне запрашаването с тях. При попадане на пръски в очите да се направи обилна промивка с вода. След работа ръцете да се измият с вода. Желателно е преди започване на работа да се ползват биологични ръкавици, а след работа да се използват смазващи средства – крем за ръце, вазелин или др. Да се спазват общите изисквания за безопасно извършване на СМР съгласно правилника за безопасност на труда при извършване на СМР. Екология – сухите смеси и отпадъци от неизползваните строителни разтвори да не се изхвърлят във водата и почвата.